



HURTOWNIA IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH I DRUTU

Drut wiążałkowy ocynkowany - 0,65 mm

Galvanized binding wire - 0.65 mm | SKU: 05204100

Nr TDS	PS-TDS-WIRE-ZN-065	Rew.	0	Data	01.09.2026
Opis produktu / Product description Miękki drut wiążałkowy z elektrolityczną powłoką cynkową, przeznaczony do mocowania i wykonywania izolacji przemysłowych oraz innych zastosowań technicznych. Soft binding wire with an electrolytic zinc coating, intended for fixing and installing industrial insulation and for other technical applications.					

Parametry produktu / Product data

Parametr / Property	Wartość / Value	Tolerancja / Tolerance	Norma / Standard
Materiał / Material	Drut stalowy C9D / C9D steel wire	-	DIN EN 16120
Powierzchnia / Surface	Ocynk elektrolityczny / Electrolytically galvanized	-	-
Średnica nominalna / Nominal diameter	0.65 mm	-	-
Długość orientacyjna / Approx. length	ok. 38 m / 100 g	-	-
Warianty masy szpulki / Spool weight options	100 g / 1 kg	-	-
Kod produktu / Product code	05204100	-	-

Dane referencyjne partii / Reference batch data

C (%)	Si (%)	Mn (%)	S (%)	P (%)	Rm (MPa)	A (%)
0.049	0.06	0.25	0.016	0.020	345	32

Skład chemiczny oraz właściwości mechaniczne pochodzą z pojedynczego świadectwa odbioru partii referencyjnej; nie są limitami gwarantowanymi dla wszystkich dostaw. / Chemical composition and mechanical properties are taken from one reference batch inspection certificate and are not guaranteed limits for all deliveries.

Pakowanie, zastosowanie i magazynowanie / Packaging, application and storage

Szpulki / Spools	Drewniane, 100 g lub 1 kg / Wooden, 100 g or 1 kg
Pakowanie referencyjne 100 g / Reference packing	25 szpułek w kartonie wewnętrznym; 4 kartony w opakowaniu zbiorczym / 25 spools per inner carton; 4 inner cartons per master carton
Zastosowanie / Application	Mocowanie izolacji przemysłowych i zastosowania techniczne / Fixing industrial insulation and technical applications
Magazynowanie / Storage	W suchym, czystym miejscu, z dala od wilgoci i substancji agresywnych / Store dry and clean, away from moisture and aggressive substances
Dobór materiału / Material selection	Do typowych zastosowań technicznych w środowisku suchym; dobór powłoki do środowiska korozyjnego należy zweryfikować / For typical technical use in dry conditions; verify coating suitability for corrosive environments

Uwaga / Note Tolerancja średnicy nie jest określona w niniejszym TDS. Wymaganą tolerancję należy uzgodnić przy zamówieniu i potwierdzić w dokumentacji konkretnej partii. Niniejszy TDS nie jest świadectwem odbioru 3.1.
The diameter tolerance is not specified in this TDS. Agree the required tolerance at order stage and confirm it in batch-specific documentation. This TDS is not an EN 10204 type 3.1 inspection certificate.