



HURTOWNIA IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH I DRUTU

Włóknina szklana GV 60/A2 - czarna

Glass fibre veil GV 60/A2 - black | Kod produktu / Product code: GV 60/A2

Nr TDS	PS-TDS-GV60-A2	Rew.	0	Data	01.09.2026
Opis produktu / Product description Czarna włóknina z włókna szklanego wytwarzana metodą moką. Materiał jest odporny na wilgotne środowisko i przeznaczony do zastosowań technicznych. <i>Black glass-fibre nonwoven produced by a wet-laid process. The material is resistant to damp conditions and intended for technical applications.</i>					

Parametry techniczne / Technical properties

Parametr / Property	Wartość / Value	Tolerancja / Tolerance	Norma / Standard
Długość rolki / Roll length	100 m	±0.3%	-
Szerokość rolki / Roll width	100 / 130 cm	±2 mm	-
Gramatura / Area weight	60 g/m ²	±4 g/m ²	DIN EN 29073-1
Średnica włókien / Fibre diameter	10 µm	-	-
Długość włókien / Fibre length	8 mm	-	-
Strata prażenia / Loss on ignition	16%	±2%	DIN EN 13820
Grubość / Thickness	0.59 mm	-0.09 mm	DIN EN ISO 9073-2
Maks. siła rozciągająca MD / Tensile strength MD	165 N/5 cm	-30 N/5 cm	DIN EN 29073-3
Maks. siła rozciągająca CMD / Tensile strength CMD	125 N/5 cm	-25 N/5 cm	DIN EN 29073-3
Przepuszczalność powietrza @100 Pa / Air permeability	2,800 l/m ² /s	-	DIN EN ISO 9237
Reakcja na ogień / Fire behaviour	A2	-	DIN 4102
Ciepło spalania / Calorific value	3,800 J/g	+400 J/g	DIN EN ISO 1716
Odporność UV / UV resistance	Xenotest: 7/8	-	Xenotest
Odniesienie aprobaty / Approval reference	ÜZ-BWU03-I 16.4.48	-	-

Pakowanie i przechowywanie / Packaging and storage

Opakowanie / Packaging	Przezroczysta folia PE / Transparent PE film
Transport i magazynowanie / Transport and storage	Transportować i przechowywać w suchych warunkach / Keep dry during transport and storage
REACH / CLP	Wyrób w rozumieniu REACH; niewymagający klasyfikacji ani oznakowania jako niebezpieczny zgodnie z CLP / Article under REACH; not classified or labelled as hazardous under CLP

Uwaga / Note Wartości są danymi empirycznymi i podlegają zwyczajowym tolerancjom produkcyjnym. Nie stanowią gwarantowanych właściwości ani certyfikatu konkretnej partii. Planet Service zastrzega możliwość zmian technicznych.*Values are empirical and subject to customary production tolerances. They are not guaranteed properties or a batch-specific certificate. Planet Service reserves the right to make technical changes.*